



Paliwa sp. z o.o.

PGE Paliwa sp. z o.o.  
tel. (+48) 12 64 66 740

## Karta produktu

Węgiel Indonezja+Tanzania 25+ mm

| Parametr                     | Symbol  | Jednostka | Wartość   |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Wartość opałowa              | $Q_i^r$ | MJ/kg     | 23 – 24,5 |
| Zawartość popiołu            | $A^r$   | %         | 12 - 18   |
| Zawartość siarki             | $S_t^r$ | %         | 1,0 – 1,6 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | $W_t^r$ | %         | 8 - 12    |
| Zawartość części lotnych     | $V^r$   | %         | 30 - 35   |
| Zdolność spiekania           | RI      |           | 0 - 10    |
| Uziarnienie                  |         | mm        | 25+       |

Opracowano na podstawie analiz wykonanych w laboratoriach SGS Polska Sp. z o.o., J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.