



Paliwa sp. z o.o.

PGE Paliwa sp. z o.o.
tel. (+48) 12 64 66 740

Karta produktu

Węgiel Indonezja+Tanzania 8 – 25 mm

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Wartość opałowa	Q_i^r	MJ/kg	23 - 24,5
Zawartość popiołu	A^r	%	12 – 16
Zawartość siarki	S_t^r	%	1,0 – 1,6
Zawartość wilgoci całkowitej	W_t^r	%	10 - 14
Zawartość części lotnych	V^r	%	30 - 35
Zdolność spiekania	RI		0 - 10
Uziarnienie		mm	8 – 25

Opracowano na podstawie analiz wykonanych w laboratoriach SGS Polska Sp. z o.o., J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.